

MX-57

ACTIVADOR DE RECUBRIMIENTO DE BASE

Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

DESCRIPCIÓN

Se puede utilizar el activador de recubrimiento de base MX-57 en el recubrimiento de base MPB/MSB de Matrix en la aplicación de dobles tonos o trazados de líneas. Esto mejorará el rendimiento y la reparabilidad y fortalecerá la película de pintura en general. El MX-57 también se puede usar como reemplazo de sistemas de pintura específicos.

PROPORCIÓN DE MEZCLADO

<u>Opción 1:</u>	<u>MPB</u> 1 Parte	<u>REDUCTOR MR</u> 1 Parte	<u>MX-57</u> 1,5 onza (45 ml) por 0,25 gal (946 ml) l.p.p.
<u>Opción 2:</u>	<u>MPB</u> 1 Parte	<u>REDUCTOR MR</u> 1 Parte	<u>MX-57</u> 5% (por volumen)
<u>Opción 3:</u>	Agregue el 10% por volumen al recubrimiento de base MPB sin reducir. Luego reduzca el MPB como lo hace normalmente		
<u>Opción 4:</u>	Agregue 42,5 gramos a 32 onza (0,95 l) de recubrimiento de base l.p.p.		
<u>Opción 5:</u>	<u>MSB</u> 1 Parte	<u>REDUCTOR MR</u> 1:1 1/2 Partes	<u>MX-57</u> 1,5 onza (45 ml) por 0,25 gal (946 ml) l.p.p.
<u>Opción 6:</u>	<u>MSB</u> 1 Parte	<u>REDUCTOR MR</u> 1:1 1/2 Partes	<u>MX-57</u> 5% (por volumen)

VIDA ÚTIL

La vida útil de MPB/MSB con MX-57 es de 1 a 2 horas a 70°F (21,11°C).

Note: Se debe desechar el producto mezclado si se ha utilizado MX-57.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie el equipo inmediatamente después de su uso con el reductor de limpiador de pistolas MX 110, un disolvente de laca de alta calidad o un reductor de uretano.

DATOS TÉCNICOS

Comuníquese con Matrix System Automotive Finishes, LLC para información específica de los productos.

PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.

El contenido del envase debe mezclarse con los otros componentes antes de que pueda usarse el producto. Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones.

Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.

NOTA: No se recomienda el uso de los productos de Matrix Systems a temperaturas inferiores a 65° F (18,3° C). Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.

¡Póngalo a prueba!
www.matrixsystem.com