



# RSC-210

## RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE COV 4,2 EURO

Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

### PRODUCTO

RSC-210

### DESCRIPCIÓN

RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE EURO 4,2 COV

### ACTIVADOR

RSA-217

RSA-218


RSA-219

ACTIVADOR TRANSPARENTE RÁPIDO

ACTIVADOR TRANSPARENTE MEDIANO


ACTIVADOR TRANSPARENTE LENTO

### DESCRIPCIÓN



El RSC-210 es un recubrimiento transparente de diseño europeo a base de uretano, con una proporción de mezclado de 2:1, formulado para ser económico y fácil de usar, produciendo al mismo tiempo un acabado de gran brillo en una gama amplia y variable de condiciones de taller. El RSC-210 es de gran utilidad en cualquier aplicación.

### MEZCLADO



RSC-210

2 Partes

:

RSA-217, 218 o 219

1 Parte

### APLICACIÓN



Aplique 2-3 manos bien cargadas a 40-50 lbs. por pulg.<sup>2</sup> (2,8-3,5 kg/cm<sup>2</sup>) —o a 6-10 lbs. por pulg.<sup>2</sup> (0,4-0,7 kg/cm<sup>2</sup>) en la pistola, si trabaja en condiciones de gran volumen con baja presión— dejando pasar 10-15 minutos entre una capa y otra para que se evaporen los solventes a 77° F (25° C).

### TIEMPOS DE SECADO A 75° F (23,9° C)

#### RSA-217, 218

#### RSA-219



LIBRE DE POLVO

LIBRE AL TACTO

PARA ENTREGAR

PARA PULIDO

20 MINUTOS

20-30 MINUTOS

14 - 16 HORAS

16 - 24 HORAS

25 MINUTOS

45 MINUTOS

14 - 16 HORAS

16 - 24 HORAS

### SECADO FORZADO



TIEMPO DE PURGA A 77° F (25° C)

TIEMPO DE HORNEADO A 140° F (60° C)

Deje enfriar entre 1 y 2 horas antes de pulir o lijar al agua tras el secado forzado.

15 MINUTOS

40 MINUTOS

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie el equipo inmediatamente después de su uso con un solvente de alta calidad para el lavado de pistolas.

## **DATOS TÉCNICOS**

COV tal como se entrega:	COV permitido en libras/galón	COV permitido en gramos/litros	COV del material en libras/galón	COV del material en gramos/litros
RSC-210	3,6	427	2,2	268
RSA-217	4,6	554	4,6	554
RSA-218	4,6	554	4,6	554
RSA-219	4,1	492	4,1	492
<b>COV (producto listo para pulverizar):</b>				
RSC-210/RSA-217	4,0	483	3,0	363
RSC-210/RSA-218	4,0	483	3,0	363
RSC-210/RSA-219	3,8	456	2,9	343

**Viscosidad:** 27 - 30 segundos en taza Zahn núm. 2  
**Solidos por peso:** 40,81%  
**Espesor de película:** 1,0 - 1,4 mils  
**Rendimiento:** 530 pies<sup>2</sup> por galón

### **Garantía limitada exclusiva del fabricante**

Solamente para uso industrial a cargo de personal profesional capacitado que use equipo de protección de seguridad. No es para vender ni para ser utilizado por el público general. El fabricante garantiza que sus productos están exentos de defectos de materiales y fabricación en el momento de su venta. En caso de que se compruebe mediante pruebas y análisis objetivos que un producto ha resultado defectuoso en el momento de su venta, el fabricante, ante la devolución del producto defectuoso, reemplazará el producto sin costo alguno, excepto los gastos de envío, como único recurso.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, mal uso, aplicación inadecuada y combinación incorrecta o alteración de productos. QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS YA SEAN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. ESTA GARANTÍA EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS. **NOTA: No se recomienda el uso de los productos de Refinish Solutions a temperaturas inferiores a 60° F (15,6° C).**

**Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.**

### **PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE**

**Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.**

Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones.

Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

**CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.**