



# RSC-220

## RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE URETANO EXTRA BRILLANTE

Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

### **PRODUCTO**

RSC-220

### **DESCRIPCIÓN**

RECUBRIMIENTO TRANSPARENTE URETANO EXTRA BRILLANTE

### **ACTIVADOR**

RSA-225

RSA-226


RSA-227

ACTIVADOR TRANSPARENTE RÁPIDO

ACTIVADOR TRANSPARENTE MEDIANO


ACTIVADOR TRANSPARENTE LENTO

### **DESCRIPCIÓN**



El recubrimiento transparente extra brillante es durable y fácil de pulir. Con una sencilla proporción de mezclado de 4:1, es fácil de pulverizar; tiene la fluidez necesaria para dejar un acabado de gran brillo y seca rápidamente.

### **MEZCLADO**



RSC-220

4 Partes

:

RSA-225, 226 o 227

1 Parte

### **APLICACIÓN**



Aplique 2-3 manos bien cargadas a 40-50 lbs. por pulg.<sup>2</sup> (2,8-3,5 kg/cm<sup>2</sup>) —o a 6-10 lbs. por pulg.<sup>2</sup> (0,4-0,7 kg/cm<sup>2</sup>) en la pistola, si trabaja en condiciones de gran volumen con baja presión— dejando pasar 10-15 minutos entre una capa y otra para que se evaporen los solventes a 77° F (25° C).

### **TIEMPOS DE SECADO A 75° F (23,9° C)**



LIBRE DE POLVO  
LIBRE AL TACTO  
PARA ENTREGAR  
PARA PULIDO

### **RSA-225, 226**

20 MINUTOS  
20-30 MINUTOS  
14 - 16 HORAS  
16 - 24 HORAS

### **RSA-227**

25 MINUTOS  
45 MINUTOS  
14 - 16 HORAS  
16 - 24 HORAS

### **SECADO FORZADO**



TIEMPO DE PURGA A 77° F (25° C)

15 MINUTOS

TIEMPO DE HORNEADO A 140° F (60° C)

40 MINUTOS

Deje enfriar entre 1 y 2 horas antes de pulir o lijar al agua tras el secado forzado.

### **LIMPIEZA DEL EQUIPO**

Limpie el equipo inmediatamente después de su uso con un solvente de alta calidad para el lavado de pistolas.

## **DATOS TÉCNICOS**

COV tal como se entrega:	COV permitido en libras/galón	COV permitido en gramos/litros	COV del material en libras/galón	COV del material en gramos/litros
RSC-220	4,6	546	3,4	404
RSA-225	3,2	382	3,2	382
RSA-226	3,2	382	3,2	382
RSA-227	3,0	365	3,0	365
<b>COV (producto listo para pulverizar):</b>				
RSC-220/RSA-225	4,2	505	3,3	399
RSC-220/RSA-226	4,2	504	3,3	399
RSC-220/RSA-227	4,2	500	3,3	396

**Viscosidad:** 17 - 19 segundos en taza Zahn núm. 2  
**Solidos por peso:** 39,94% - 39,98%  
**Espesor de película:** 0,8 - 1,0 mils  
**Rendimiento:** 510,1 - 512,4 pies<sup>2</sup> por galón

### **Garantía limitada exclusiva del fabricante**

Solamente para uso industrial a cargo de personal profesional capacitado que use equipo de protección de seguridad. No es para vender ni para ser utilizado por el público general. El fabricante garantiza que sus productos están exentos de defectos de materiales y fabricación en el momento de su venta. En caso de que se compruebe mediante pruebas y análisis objetivos que un producto ha resultado defectuoso en el momento de su venta, el fabricante, ante la devolución del producto defectuoso, reemplazará el producto sin costo alguno, excepto los gastos de envío, como único recurso.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, mal uso, aplicación inadecuada y combinación incorrecta o alteración de productos. QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS YA SEAN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. ESTA GARANTÍA EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS. **NOTA: No se recomienda el uso de los productos de Refinish Solutions a temperaturas inferiores a 60° F (15,6° C).**

**Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.**

### **PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE**

**Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.**

Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones.

Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

**CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.**