RSP-100/110

IMPRIMADOR DE LACA

Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
RSP-100	IMPRIMADOR DE LACA GRIS
RSP-110	IMPRIMADOR DE LACA NEGRO

ACTIVADOR	
N/A	NO REQUIERE ACTIVADOR

DESCRIPCIÓN

El RSP-100 y el 110 son imprimadores de laca de alta calidad, fáciles de pulverizar y de lijar, con buen espesor de película y alto rendimiento.



MEZCLADO

RSP-100/110		Diluant Compatible COV
2 Partes	:	3 Partes

APPLICACIÓN

Aplique 2-3 capas, dejando pasar 5-10 minutos entre una capa y otra para que se evaporen los solventes a 75˚F (23,9° C).

Nota importante: *El acero galvanizado, el metal desnudo y el aluminio deben limpiarse, lijarse y tratarse adecuadamente antes de aplicar cualquier imprimador y acondicionador de superficies. Para obtener el máximo rendimiento, siempre trate el metal desnudo con un sistema de acondicionamiento de metal de alta calidad.*

TIEMPOS DE SECADO A 75° F (23,9° C)

TIEMPO DE TEMPLADO	5-10 MINUTOS
PARA LIJADO	30 MINUTOS
PARA CAPA FINAL	30 MINUTOS

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie el equipo después de su uso con un solvente de alta calidad para el lavado de pistolas.

TECHNICAL DATA

Viscosidad:	18 - 20 segundos	(RSP-100)	18 - 20 segundos	(RSP-110)
Solidos por peso:	21,14%	(RSP-100)	17,18%	(RSP-110)
Espesor de pelicula:	0,6 - 0,8 mils	(RSP-100)	0,6 - 0,8 mils	(RSP-110)
Rendimiento:	206,9 pies^2	(RSP-100)	151,6 pies^2	(RSP-110)

Garantía limitada exclusiva del fabricante

Solamente para uso industrial a cargo de personal profesional capacitado que use equipo de protección de seguridad. No es para vender ni para ser utilizado por el público general.

El fabricante garantiza que sus productos están exentos de defectos de materiales y fabricación en el momento de su venta. En caso de que se compruebe mediante pruebas y análisis objetivos que un producto ha resultado defectuoso en el momento de su venta, el fabricante, ante la devolución del producto defectuoso, reemplazará el producto sin costo alguno, excepto los gastos de envío, como único recurso.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, mal uso, aplicación inadecuada y combinación incorrecta o alteración de productos. QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS YA SEAN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. ESTA GARANTÍA EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS. **NOTA: No se recomienda el uso de los productos de Refinish Solutions a temperaturas inferiores a 60° F (15,6° C).**

Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.

PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.

Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones. Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.