



RSS-150

SELLADOR GRIS LISTO PARA PULVERIZAR

Hoja de datos técnicos

Teléfono de asistencia técnica 800.735.0303

PRODUCTO

RSS-150

DESCRIPCIÓN

SELLADOR GRIS LISTO PARA PULVERIZAR



DESCRIPCIÓN

El sellador gris RSS-150 es un sellador monocomponente listo para pulverizar, diseñado para preparar una superficie lisa y uniforme para los recubrimientos de base. El RSS-150 seca rápidamente, dejando un acabado liso y uniforme que permite un cubrimiento más rápido y produce un acabado final de mejor calidad.



MEZCLADO

Se debe agitar con agitador mecánico durante 5-7 minutos. Este producto viene listo para pulverizar.



APLICACIÓN

Aplique 1-2 manos medianamente cargadas. Deje que el sellador se evapore durante 30 minutos antes de aplicar el recubrimiento protector o lijado a 77°F (25°C).



TIEMPOS DE SECADO A 77° F (25° C)

TIEMPO DE TEMPLADO	10-15 MINUTOS
PARA LIJADO	30 MINUTOS
PARA CAPA FINAL	30 MINUTOS

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie el equipo inmediatamente después de su uso con un solvente de alta calidad para el lavado de pistolas.

DATOS TÉCNICOS

COV tal como se entrega:	COV permitido en libras/galón	COV permitido en gramos/litros	COV del material en libras/galón	COV del material en gramos/litros
RSS-150	4,6	554	3,2	385
COV (producto listo para pulverizar):				
RSS-150	4,6	554	3,2	385

Viscosidad: 19 - 20 segundos en taza Zahn núm. 2

Sólidos por peso: 39,96%

Espesor de película: 0,5 mils

Rendimiento: 206,9 pies² por galón

Garantía limitada exclusiva del fabricante

Solamente para uso industrial a cargo de personal profesional capacitado que use equipo de protección de seguridad. No es para vender ni para ser utilizado por el público general. El fabricante garantiza que sus productos están exentos de defectos de materiales y fabricación en el momento de su venta. En caso de que se compruebe mediante pruebas y análisis objetivos que un producto ha resultado defectuoso en el momento de su venta, el fabricante, ante la devolución del producto defectuoso, reemplazará el producto sin costo alguno, excepto los gastos de envío, como único recurso.

Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, mal uso, aplicación inadecuada y combinación incorrecta o alteración de productos. QUEDAN EXCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS YA SEAN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. ESTA GARANTÍA EXCLUYE TODOS LOS DAÑOS IMPREVISTOS O DERIVADOS. **NOTA: No se recomienda el uso de los productos de Refinish Solutions a temperaturas inferiores a 60° F (15,6° C).**

Su uso por debajo de estas temperaturas afectará los tiempos de secado y el rendimiento.

PARA USO INDUSTRIAL ÚNICAMENTE

Lea la hoja de datos de seguridad de los materiales antes de usar.

Cualquier mezcla de componentes presentará los peligros de cada uno de los componentes. Antes de abrir los envases, lea todas las etiquetas de advertencia. Tome todas las precauciones.

Este material está diseñado para su aplicación únicamente por parte de personal capacitado profesionalmente, utilizando equipo adecuado en condiciones controladas, y no está destinado a la venta al público en general.

CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD.